

Wyniki produkcyjne

Produkcja górnicza

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2012 rok było wyższe o 464,3 tys. ton niż w 2011 roku i ukształtowało się na poziomie 30,2 mln ton. Wzrost wydobywania w 2012 roku wynika ze zwiększenia wydobywania dobowego w dni „czarne” oraz z intensyfikacji pracy w dni wolne.

Średnia zawartość miedzi (Cu) w wydobywym urobku wyniosła 1,59% i była niższa od zrealizowanej w 2011 roku zawartości Cu – 1,61%. Obniżenie zawartości Cu w urobku, spowodowane było realizacją eksploatacji w rejonach o niższym okruszczeniu rudy miedzi.

Pomimo zwiększonej ilości wydobywanego urobku, pogorszenie jego jakości spowodowało spadek ilości Cu w wydobywanym urobku. Ilość Cu w wydobywym urobku była niższa od wykonanej w 2011 roku o 4 tony Cu i wyniosła 479 253 tony.

Przerobiono więcej o 463,7 tys. ton urobku w stosunku do 2011 roku. Wzrost ilości Cu w przerobionym urobku, wpłynął bezpośrednio na ilość miedzi w wyprodukowanym koncentracie. Ilość Cu w koncentracie była wyższa o 399 ton od wyprodukowanej w 2011 roku (wzrost o 0,09%). W 2012 roku wyprodukowano 427 064 tony miedzi w koncentracie. Poprawie uległa zawartość Cu w koncentracie. Z wykonanej w 2011 roku 22,75% wzrosła do 22,95% (wzrost o 0,9%).

Produkcja górnicza w latach 2011–2012

	J.m.	2011	2012
Wydobycie urobku (waga sucha)	tys. ton	29 718	30 182
w tym kopalina wydobyta ze złoża	tys. ton	22 985	23 119
Zawartość miedzi w urobku	%	1,61	1,59
Koncentrat miedzi (waga sucha)	tys. ton	1 875	1 861
Zawartość miedzi w koncentracie	%	22,75	22,95